



آستری آلکیدی

AL-5000

شرح محصول

آماده سازی سطح
سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. هرچه سطح کار یکنواخت تر باشد، کیفیت اجراء بهتر خواهد بود.

AL-5000 بعنوان یک آستری بر پایه رزین های آلکیدی هوا خشک می- باشد که از چسبندگی عالی و انعطاف پذیری مناسب برخوردار بوده و فاقد هرگونه رنگدانه مضر مانند ترکیبات سرب، کرومات و ... می باشد و سطح زیرین را برای اجرای سیستم پوششی بهینه مهیا می کند.

روش اعمال

محتویات داخل ظرف را کاملاً همزده و یکنواخت نمایید. سپس محصول مورد نظر را با مقدار مناسبی تینر رقیق کرده و با تجهیزات مناسب اجراء کنید.

موارد کاربرد

این محصول به عنوان یک آستری جهت نمای داخلی ساختمان، بر روی سطوح گچی، سیمانی و آجری مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات مورد استفاده

غلطک، قلم مو و پیستوله

شرایط محیطی

این پوشش در دمای 5°C - 35°C ، رطوبت نسبی حداکثر ۸۰ درصد و در مکانی با تهویه مناسب اجراء گردد. دمای محیط هنگام رنگ آمیزی بایستی حداقل ۳ درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد تا از تشکیل قطرات آب روی سطح جلوگیری شود.

اطلاعات فنی

فام:	اخرايي
درصد جامد حجمی:	53 ± 5
مقدار مواد فرار:	حداکثر ۳۵ درصد
درجه دانه بندی:	حداکثر ۴۰ میکرون
ویسکوزیته:	10 ± 10.5 واحد کربس
دانسیته:	$1.05 \pm 0.01 \text{ gr/cm}^3$
زمان خشک شدن سطحی*:	حداکثر ۴۵ دقیقه
زمان خشک شدن کامل:	حداکثر ۳ ساعت
پوشش:	$10.4 - 11.5 \text{ m}^2/\text{lit}$

* مدت زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای محیط، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه ها دارد.

شرایط نگهداری

در مکان خشک، دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای 5°C - 35°C درجه سانتیگراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق ۶ ماه پس از تاریخ تولید.

نکات ایمنی

مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند، رنگ استفاده شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

حلال رقیق کننده: تینر آلکیدی AL-300 آریو

آدرس دفتر مرکزی: تهران اتوبان ستاری خیابان هجرت کوچه شقایق دهم پلاک ۱۶ طبقه سوم . شماره تماس: ۰۲۱-۹۱۰۱۲۲۲۳

آدرس کارخانه: اتوبان تهران - ساوه، شهرک صنعتی زاویه، بلوار صنعتی ۱، خیابان ۵۰۶، شرکت آریو رنگ ویرا

Head Office: Ario Rang Vira, 3th floor, No 16, Shaghayegh 10 East Hejrat St, Sattari Highway, , Tehran, Iran.

Tel: (+98) 2191012223

Plant: Tehran-Saveh Highway, Zavieh Industrial Zone, Industrial Boulevard 1, 506th Street, Ario Rang Vira Company

www.ario.group & info@ario.group