



رنگ جدولی آلکیدی نیمه براق

AL-1330

شرح محصول

روش اعمال
محتویات داخل ظرف را کاملاً همزده و یکنواخت نمایید. سپس محصول مورد نظر را با مقدار مناسبی تینر رقیق کرده و با تجهیزات مناسب اجرا کنید.

AL-1330 بر پایه رزین‌های آلکیدی هوا خشک است که از چسبندگی عالی به سطوح بتونی، انعطاف‌پذیری مناسب و مقاومت جوی برخوردار می‌باشد. زمان خشک شدن سریع این محصول سبب سهولت و افزایش سرعت اجراء می‌گردد.

شرایط محیطی

این پوشش در دمای 5°C - 35°C ، رطوبت نسبی حداکثر ۸۰ درصد و در مکانی با تهویه مناسب اجراء گردد. دمای محیط هنگام رنگ آمیزی بایستی حداقل ۳ درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد تا از تشکیل قطرات آب روی سطح جلوگیری شود.

موارد کاربرد

این محصول به عنوان پوشش مخصوص جدول با قابلیت حفاظت و انعطاف پذیری بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات فنی

فام:	سفید و الوان
درصد جامد حجمی:	50 ± 5
درصد مواد فرار:	حداکثر ۳۵
درجه دانه‌بندی:	حداکثر ۴۰ میکرون
ویسکوزیته:	110 ± 10 واحد کربس
دانسیته:	$1/2 - 1/4 \text{ gr/cm}^3$
زمان خشک شدن سطحی*:	حداکثر ۵ ساعت
زمان خشک شدن کامل:	حداکثر ۱۶ ساعت
براقیت پس از ۲۴ ساعت:	۴۰-۶۰
پوشش:	$7/1 - 9/1 \text{ m}^2/\text{lit}$

* مدت زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای محیط، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه‌ها دارد.

حلال رقیق کننده: تینر آلکیدی AL-300 آریو

آماده‌سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. هرچه سطح کار یکنواخت‌تر باشد، کیفیت اجراء بهتر خواهد بود. به همین منظور می‌توان از روش‌هایی همچون اعمال فشار باد، شستشو با شوینده‌ها و تینرها بهره برد.

تجهیزات مورد استفاده

غلطک، قلم‌مو، اسپری هوا و اسپری بدون هوا
درصد تینر مصرفی جهت رقیق سازی در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد:
قلم‌مو و غلطک: ۱۰-۳٪
اسپری هوا: ۲۰-۱۰٪
اسپری بدون هوا: ۸-۰٪

قطر نازل (اسپری بدون هوا): ۰/۱۵-۰/۱۳ اینچ
قطر نازل (اسپری هوا): ۲-۱/۵ میلی‌متر در فشار ۳-۵ اتمسفر

شرایط نگهداری

در مکان خشک، دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای ۳۵-۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید.

آدرس دفتر مرکزی: تهران اتوبان ستاری خیابان هجرت کوچه شقایق دهم پلاک ۱۶ طبقه سوم . شماره تماس: ۰۲۱-۹۱۰۱۲۲۲۳

آدرس کارخانه: اتوبان تهران- ساوه، شهرک صنعتی زاویه، بلوار صنعتی ۱، خیابان ۵۰۶، شرکت آریو رنگ ویرا

Head Office: Ario Rang Vira, 3th floor, No 16, Shaghayegh 10 East Hejrat St, Sattari Highway, , Tehran, Iran.

Tel: (+98) 2191012223

Plant: Tehran-Saveh Highway, Zavieh Industrial Zone, Industrial Boulevard 1, 506th Street, Ario Rang Vira Company

www.ario.group & info@ario.group



نکات ایمنی

مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند، رنگ استفاده شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.