



رنگ ترافیکی سرد ترموپلاست مخصوص داخل شهر و جاده

AC-1000

شرح محصول

AC-1000 رنگ ترافیکی سرد بر پایه رزین اکریلیک ترموپلاستیک حاللی.

روش کاربرد

الف: مخصوص داخل شهر

| | |
|--------------------------------|---|
| ضخامت فیلم خشک: | ۴۰۰-۵۰۰ میکرون |
| ضخامت فیلم تر: | ۸۰۰-۱۰۰۰ میکرون |
| قدرت پوشش تئوریک | m^2/lit ۱/۱-۱/۳ (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده) |
| زمان خشک شدن سطحی (دما: ۲۵°C): | حداکثر ۲۰ دقیقه (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده) |
| زمان خشک شدن کامل (دما: ۲۵°C): | حداکثر ۱۲۰ دقیقه (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده) |

موارد کاربرد

رنگ مذکور دارای زمان خشک شدن سریع، مقاومت عالی در شرایط جوی مختلف، با پوشش و چسبندگی عالی بر سطوح آسفالتی و سیمانی می باشد و جهت خطکشی سطح خیابانهای شهری و بین شهری (با ضخامت مناسب)، جاده ها، خطوط عابر پیاده، پارکینگ ها، زمین های ورزشی و جداول مورد استفاده قرار می گیرد.

ب: مخصوص جاده

| | |
|--------------------------------|--|
| ضخامت فیلم خشک: | ۳۰۰-۴۰۰ میکرون |
| ضخامت فیلم تر: | ۶۰۰-۸۰۰ میکرون |
| قدرت پوشش تئوری: | m^2/lit ۱/۱-۱/۲۵ (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده) |
| زمان خشک شدن سطحی (دما: ۲۵°C): | حداکثر ۲۰ دقیقه (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده) |
| زمان خشک شدن کامل (دما: ۲۵°C): | حداکثر ۹۰ دقیقه (مطابق با ضخامتهای پیشنهاد شده) |

اطلاعات فنی

| | |
|--|------------------------------|
| فام: | فام های رایج ترافیکی |
| درصد حجم جامد: | ۵۴±۲ |
| دانسیته: | gr/cm^3 ۱/۴-۱/۶ (دما ۲۵°C) |
| نقطه اشتعال: | ۲۱°C |
| ویسکوزیته: | ۸۵-۱۰۵ کربس (دما ۲۵°C) |
| مکانیسم سخت شدن: | تبخیر حلال |
| براقیت قشر خشک رنگ (تحت زاویه ۶۰ درجه): | حداکثر ۱۰ |
| بازتاب رنگ سفید (تحت زاویه ۴۵ و صفر درجه): | حداقل ۸۰ درصد |

شرایط محیطی

دما ۱۰°C-۴۵، رطوبت نسبی ۲۵-۸۵ درصد، از اجراء رنگ در شرایط بارندگی (روز اجراء و ۲۴ ساعت بعد) جداً خودداری فرمائید.

آماده سازی سطح

سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

حلال رقیق کننده: تینر AC-300 آریو

تجهیزات مورد استفاده

اسپری، اسپری بدون هوا و برس.



نکات ایمنی

مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند رنگ استفاده شود.

شرایط نگهداری

در فضای سر پوشیده، به دور از حرارت، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود. تحت شرایط فوق ۲۴ ماه پس از تاریخ تولید.

ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

آدرس دفتر مرکزی: تهران اتوبان ستاری خیابان هجرت کوچه شقایق دهم پلاک ۱۶ طبقه سوم . شماره تماس: ۰۲۱-۹۱۰۱۲۲۲۳

آدرس کارخانه: اتوبان تهران- ساوه، شهرک صنعتی زاویه، بلوار صنعتی ۱، خیابان ۶۵۶، شرکت آریو رنگ ویرا

Head Office: Ario Rang Vira, 3th floor, No 16, Shaghayegh 10 East Hejrat St, Sattari Highway, , Tehran, Iran.

Tell: (+98) 2191012223

Plant: Tehran-Saveh Highway, Zavieh Industrial Zone, Industrial Boulevard 1, 506th Street, Ario Rang Vira Company

www.ario.group & info@ario.group