



رنگ روغنی براق

AL-1400

شرح محصول

AL-1400 از نوع رنگ‌های آلکیدی هوا خشک با قابلیت پوشش و چسبندگی عالی، مقاوم در برابر زردگرایی و رطوبت بوده که از سیالیت، براقیت و خشک شدن مناسب نیز برخوردار می‌باشد.

آماده‌سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. هرچه سطح کار یکنواخت‌تر باشد، کیفیت اجراء بهتر خواهد بود.

روش اعمال

محتویات داخل ظرف را کاملاً همزده و یکنواخت نمایید. سپس محصول مورد نظر را با مقدار مناسبی تینر رقیق کرده و با تجهیزات مناسب اجراء کنید.

موارد کاربرد

این محصول به عنوان پوشش برای نمای داخل و خارج ساختمان، سطوح چوبی و فلزی با قابلیت حفاظت بالا به کار برده می‌شود.

تجهیزات مورد استفاده

غلطک، قلم‌مو و پیستوله

اطلاعات فنی

فام:	سفید و الوان
درصد جامد حجمی:	42±5
درصد مقدار مواد فرار:	48±3
درجه دانه‌بندی:	حداکثر 20 میکرون
ویسکوزیته:	10.5-80
دانسیته:	1/1±0/0.5 gr/cm ³
زمان خشک شدن سطحی*:	حداکثر 6 ساعت
زمان خشک شدن کامل:	حداکثر 24 ساعت
براقیت پس از 24 ساعت:	حداقل 80
براقیت پس از یک هفته:	حداقل 75
پوشش:	با توجه به فام متفاوت است.

شرایط نگهداری

در مکان خشک، دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای 35-5 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق 6 ماه پس از تاریخ تولید.

نکات ایمنی

مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند، رنگ استفاده شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

* مدت زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای محیط، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه‌ها دارد.

حلال رقیق کننده: تینر آلکیدی AL-300 آریو

شرایط محیطی

این پوشش در دمای 35-5°C، رطوبت نسبی حداکثر 80 درصد و در مکانی با تهویه مناسب اجراء گردد.

آدرس دفتر مرکزی: تهران اتوبان ستاری خیابان هجرت کوچه شقایق دهم پلاک 16 طبقه سوم . شماره تماس: 021-91012223

آدرس کارخانه: اتوبان تهران- ساوه، شهرک صنعتی زاویه، بلوار صنعتی 1، خیابان 506، شرکت آریو رنگ ویرا

Head Office: Ario Rang Vira, 3th floor, No 16, Shaghayegh 10 East Hejrat St, Sattari Highway, , Tehran, Iran.

Tell: (+98) 2191012223

Plant: Tehran-Saveh Highway, Zavieh Industrial Zone, Industrial Boulevard 1, 506th Street, Ario Rang Vira Company

www.ario.group & info@ario.group