



رنگ روغنی نیمه براق AL-1300

شرح محصول

آماده‌سازی سطح
سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. هرچه سطح کار یکنواخت‌تر باشد، کیفیت اجراء بهتر خواهد بود.

AL-1300 از نوع رنگ‌های آلکیدی هوا خشک با قابلیت پوشش و چسبندگی عالی، مقاوم در برابر زردگرایی و رطوبت بوده که از سیالیت، براقیت و خشک شدن مناسب نیز برخوردار می‌باشد. این پوشش به تنهایی و بدون نیاز به مخلوط کردن رنگ روغنی مات و براق با همان پوشش قابل اجراء بوده و از براقیت قابل قبولی برخوردار می‌باشد.

روش اعمال

محتویات داخل ظرف را کاملاً همزده و یکنواخت نمایید. سپس محصول مورد نظر را با مقدار مناسبی تینر رقیق کرده و با تجهیزات مناسب اجراء کنید.

موارد کاربرد

این محصول به عنوان پوشش برای نمای داخل و خارج ساختمان، سطوح چوبی و فلزی با قابلیت حفاظت بالا به کار برده می‌شود.

تجهیزات مورد استفاده

غلطک، قلم‌مو و پیستوله

اطلاعات فنی

فام:	سفید و الوان
درصد جامد حجمی:	47±5
مقدار مواد فرار:	فام روشن: حداکثر 35 فام تیره: حداکثر 45
درجه دانه‌بندی:	حداکثر 25 میکرون
ویسکوزیته:	100±5
دانسیته:	1/1±0.05 gr/cm ³
زمان خشک شدن سطحی*:	حداکثر 5 ساعت
زمان خشک شدن کامل:	حداکثر 16 ساعت
براقیت پس از 24 ساعت:	40-60
پوشش:	بسته به نوع فام متفاوت می‌باشد.

*مدت زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای محیط، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه‌ها دارد.

شرایط نگهداری

در مکان خشک، دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای 5-35 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق 6 ماه پس از تاریخ تولید.

نکات ایمنی

مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند، رنگ استفاده شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

آدرس دفتر مرکزی: تهران اتوبان ستاری خیابان هجرت کوچه شقایق دهم پلاک 16 طبقه سوم . شماره تماس: 021-91012223

آدرس کارخانه: اتوبان تهران- ساوه، شهرک صنعتی زاویه، بلوار صنعتی 1، خیابان 506، شرکت آریو رنگ ویرا

Head Office: Ario Rang Vira, 3th floor, No 16, Shaghayegh 10 East Hejrat St, Sattari Highway, , Tehran, Iran.

Tel: (+98) 2191012223

Plant: Tehran-Saveh Highway, Zavieh Industrial Zone, Industrial Boulevard 1, 506th Street, Ario Rang Vira Company

www.ario.group & info@ario.group