



رنگ سوله نیمه مات

AL-1220

شرح محصول

AL1220 بر پایه رزین‌های آلکیدی خاص هوا خشک که با پیگمنت‌های ضد خوردگی غنی گردیده، می‌باشد. همچنین از چسبندگی عالی، انعطاف-پذیری مناسب، مقاومت جوی و ضد خوردگی بالا برخوردار بوده و فاقد هرگونه رنگدانه مضر مانند ترکیبات سرب، کرومات و ... می‌باشد. زمان خشک شدن سریع این محصول سبب سهولت و افزایش سرعت اجراء می‌گردد.

موارد کاربرد

این محصول به عنوان یک پوشش بسیار مناسب جهت رنگ آمیزی اسکلت فلزی انواع سوله‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات فنی

فام:	سفید و الوان
درصد جامد حجمی:	50±5
درصد مواد فرار:	حداکثر 24
درجه دانه بندی:	حداکثر 40 میکرون
ویسکوزیته:	10±120 واحد کربس
دانسیته:	حداکثر 1.4 gr/cm ³
زمان خشک شدن سطحی*:	حداکثر 3 ساعت
زمان خشک شدن کامل:	حداکثر 6 ساعت
براقیت پس از 24 ساعت:	20-30
پوشش:	1-1.8 m ² /lit

* مدت زمان خشک شدن بستگی به جریان هوا، دمای محیط، میزان رطوبت، ضخامت و تعداد لایه‌ها دارد.

حلال رقیق کننده: تینر آلکیدی AL-300 آریو

شرایط محیطی

این پوشش در دمای 5-35°C، رطوبت نسبی حداکثر 80 درصد و در مکانی با تهویه مناسب اجراء گردد. دمای محیط هنگام رنگ آمیزی بایستی حداقل 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد تا از تشکیل قطرات آب روی سطح جلوگیری شود.

شرایط نگهداری

در مکان خشک، دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای 5-35 درجه سانتیگراد نگهداری شود. تحت شرایط فوق 6 ماه پس از تاریخ تولید.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. هرچه سطح کار یکنواخت تر باشد، کیفیت اجراء بهتر خواهد بود. به همین منظور می‌توان از روش‌هایی همچون اعمال فشار باد، شستشو با شوینده‌ها و تینرها بهره برد.

آدرس دفتر مرکزی: تهران اتوبان ستاری خیابان هجرت کوچه شقایق دهم پلاک 16 طبقه سوم . شماره تماس: 021-91012223

آدرس کارخانه: اتوبان تهران- ساوه، شهرک صنعتی زاویه، بلوار صنعتی 1، خیابان 506، شرکت آریو رنگ ویرا

Head Office: Ario Rang Vira, 3th floor, No 16, Shaghayegh 10 East Hejrat St, Sattari Highway, , Tehran, Iran.

Tel: (+98) 2191012223

Plant: Tehran-Saveh Highway, Zavieh Industrial Zone, Industrial Boulevard 1, 506th Street, Ario Rang Vira Company

www.ario.group & info@ario.group



نکات ایمنی

مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند، رنگ استفاده شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.